



# TDS

## 产品型号：5570（高温胶）

类型	EVA 封边热熔胶	
型号	5570（高温假）	
成份	乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）、松香酯、石油树脂、无机填料	
外观	米白色椭圆状固体颗粒	
包装	净重 25kg/袋，包装袋材质为 PP 编织袋	
技术参数	布氏粘度（cps）	180℃：105000-110000 200℃：65000-75000
	密度（g/cm <sup>3</sup> ）	约 1.55
	环球法软化点（℃）	96±2
操作温度	涂胶轴温度（℃）	180-210
	进料速度（m/min）	8-25
	压力（kg/cm <sup>2</sup> ）	2-3
特性	开放时间短，初粘性好，不拉丝，封边部件干净，耐寒耐热性一般，强度合格，性价比高	
清洗	未冷却时用刮铲刮去，最后可以加入石蜡溶解清洗	
储存	置于阴凉和干燥环境下，可储存至少 18 个月	

### 健康提示：

如使用温度长时间超出规定温度最高界限，热熔胶会因分解而产生有害物质，良好通风可排除热熔胶释放的异味。高温作业，做好烫保护措施。

### 使用范围：

适用于全自动封边机封边，封边材料适合 PVC、三聚氰胺纸。

### 用途和应用指导：

- 1、适用设备：全自动封边机。
- 2、适用基材：刨花板、多层板、中纤板等基材。
- 3、封边操作时，设备温度调到 200℃，涂胶量不要太薄，适当加厚。

