



TDS

产品型号：5580（中高温胶）

类型	EVA 封边热熔胶	
型号	5580（中高温胶）	
成份	乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）、松香酯、石油树脂、无机填料	
外观	米白色椭圆状固体颗粒	
包装	净重 25kg/袋，包装袋材质为 PP 编织袋	
技术参数	布氏粘度（cps）	180℃：47000-53000 200℃：30000-35000
	密度（g/cm ³ ）	约 1.55
	环球法软化点（℃）	86±2
操作温度	涂胶轴温度（℃）	180-210
	进料速度（m/min）	8-25
	压力（kg/cm ² ）	2-3
特性	流动性好，熔胶快，不拉丝，封边部件干净，耐寒耐热性一般，强度合格，性价比高，特别适合加厚板材和要求不高的木门封边	
清洗	未冷却时用刮铲刮去，最后可以加入石蜡溶解清洗	
储存	置于阴凉和干燥环境下，可储存至少 18 个月	

健康提示：

如使用温度长时间超出规定温度最高界限，热熔胶会因分解而产生有害物质，良好通风可排除热熔胶释放的异味。高温作业，做好防烫保护措施。

使用范围：

适用于全自动封边机封边，封边材料适合 PVC、三聚氰胺纸。

用途和应用指导：

- 1、适用设备：全自动封边机。
- 2、适用基材：刨花板、多层板、中纤板等基材。
- 3、在加厚板材或者木门封边操作时，设备温度调到 200-210℃，涂胶量不要太薄，适当加厚。

