



# TDS

## 产品型号：5560(中温胶)

类型	EVA 封边热熔胶	
型号	5560 (中温胶)	
成份	乙烯-醋酸乙烯酯 (EVA)、松香酯、石油树脂、无机填料	
外观	米白色椭圆状固体颗粒	
包装	净重 25kg/袋, 包装袋材质为 PP 编织袋	
技术参数	布氏粘度 (cps)	150℃: 55000-60000 180℃: 30000-35000
	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	约 1.50
	环球法软化点 (°C)	83±2
操作温度	涂胶轴温度 (°C)	140-170
	进料速度 (m/min)	8-30
	压力 (kg/cm <sup>2</sup> )	2-3
特性	初粘性好, 不拉丝, 封边部件干净, 耐寒耐热性一般, 强度合格, 性价比高	
清洗	未冷却时用刮铲刮去, 最后可以加入石蜡溶解清洗	
储存	置于阴凉和干燥环境下, 可储存至少 18 个月	

### 健康提示:

如使用温度长时间超出规定温度最高界限, 热熔胶会因分解而产生有害物质, 良好通风可排除热熔胶释放的异味。高温作业, 做好防烫保护措施。

### 使用范围:

适用于手动、半自动、小型全自动封边机封边, 封边材料适合 PVC、三聚氰胺纸, 也可用于封边条预涂。

### 用途和应用指导:

- 1、适用设备: 手动、半自动、小型全自动封边机。
- 2、适用基材: 刨花板、多层板、中纤板等基材。
- 3、手动封边操作时, 需要施加压力, 涂胶量不要太薄, 适当加厚。

