



TDS

产品型号：K-802（低温胶）

类型	EVA 封边热熔胶	
型号	K-802（低温胶）	
成份	乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）、松香酯、石油树脂、无机填料	
外观	米白色椭圆状固体颗粒	
包装	净重 25kg/袋，包装袋材质为 PP 编织袋	
技术参数	布氏粘度（cps）	150℃：38000-43000 180℃：18000-23000
	密度（g/cm ³ ）	约 1.40
	环球法软化点（℃）	81±2
操作温度	涂胶轴温度（℃）	130-150
	进料速度（m/min）	4-15
	压力（kg/cm ² ）	2-3
特性	开放时间长、固化时间短、初粘性好、不拉丝、封边部件干净、强度及性价比高	
清洗	未冷却时用刮铲刮去，最后可以加入石蜡溶解清洗	
储存	置于阴凉干燥环境下，可储存至少 18 个月	

健康提示：

如使用温度长时间超出规定温度最高界限，热熔胶会因分解而产生有害物质，良好通风可排除热熔胶释放的异味。高温作业，做好防烫伤保护措施。

使用范围：

适用于手动封边机家具封边，封边材料适合 PVC、三聚氰胺纸、木皮。

用途和应用指导：

- 1、适用设备：手动曲直线封边机。
- 2、适用基材：刨花板、多层板、中纤板、生态板等基材封边。
- 3、手动封边操作时，需要施加压力，涂胶量不要太薄，适当加厚。

