



# TDS

## 产品型号：H-400（高温胶）

类型	EVA 封边热熔胶	
型号	H-400(高温胶)	
成份	乙烯-醋酸乙烯酯 (EVA)、松香酯、石油树脂、抗氧化剂	
外观	无填料，米黄色椭圆状半透明固体颗粒	
包装	净重 25kg/袋，包装袋材质为 PP 编织袋	
技术参数	布氏粘度 (cps)	180℃：100000-105000 200℃：65000-70000
	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	约 1.00
	环球法软化点 (℃)	96±2
操作温度	涂胶轴温度 (℃)	180-200
	进料速度 (m/min)	4-35
	压力 (kg/cm <sup>2</sup> )	3-5
特性	外观透明，固化时间短、初粘性好、耐寒耐热性好、对材料润湿性好，强度高	
清洗	未冷却时用刮铲刮去，最后可以加入石蜡溶解清洗	
储存	置于阴凉干燥环境下，可储存至少 18 个月	

### 健康提示：

如使用温度长时间超出规定温度最高界限，热熔胶会因分解而产生有害物质，良好通风可排除热熔胶释放的异味。高温作业，做好防烫伤保护措施。

### 使用范围：

适用于全自动封边机，适合封 PVC、ABS、木皮、薄木片、装饰纸等，通用性广。

### 用途和应用指导：

- 1、适用设备：全自动封边机。
- 2、适用材料：刨花板、多层板、中纤板、生态板等基材封边。

