



# TDS

## 产品型号：4350/3（高温胶）

类型	EVA 封边热熔胶	
型号	4350/3（高温胶）	
成份	乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）、APAO、松香酯、石油树脂、无机填料	
外观	米黄色椭圆状固体颗粒	
包装	净重 25kg/袋，包装袋材质为 PP 编织袋	
技术参数	布氏粘度（cps）	180℃：80000-85000 200℃：50000-55000
	密度（g/cm <sup>3</sup> ）	约 1.30
	环球法软化点（℃）	105±2
操作温度	涂胶轴温度（℃）	190-220
	进料速度（m/min）	8-20
	压力（kg/cm <sup>2</sup> ）	3-5
特性	高耐热，可用于封边后过 UV 生产线，强度高，耐寒耐热性好，封边后板材部件干净，胶线小	
清洗	未冷却时用刮铲刮去，最后可以加入石蜡溶解清洗	
储存	置于阴凉干燥环境下，可储存至少 18 个月	

### 健康提示：

如使用温度长时间超出规定温度最高界限，热熔胶会因分解而产生有害物质，良好通风可排除热熔胶释放的异味。高温作业，做好防烫伤保护措施。

### 使用范围：

适用于全自动封边机，适合封 PVC、ABS、木皮、木片等。

### 用途和应用指导：

- 1、适用设备：全自动封边机。
- 2、适用基材：刨花板、多层板、生态板、中纤板等基材封边。
- 3、用途：门厂厚板材封边专用，主要用于门厂厚板材封边，家具厚板封边。主要用于耐热要求高的工艺封边。
- 4、加厚板封边操作时，设备温度调到 200-210℃。

